

MARCONELLA

STENOVÁ PRIEDUŠNÁ VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA PRE INTERIÉRY

kód 4530319

POPIS

MARCONELLA je priedušná, vodou riediteľná farba pre použitie v interiéri, s dobrou krycou schopnosťou a dobrou dilatáciou.

Použitie MARCONELLA je jednoduché a nemení priedušnosť podkladu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodná na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť. Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
- Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Vinylové živice vo vodnej disperzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,70 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 28000-34000 cps pri 30 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 5 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.

- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.

- Urobiť prípadné zarovnanie na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať rozpúšťadlový fixačný izolant ISOMARC 4410111 alebo

mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť MARCONELLA podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C Relatívna

vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec, valček, vzduchové a airless striekacie zariadenie.

- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy.

- Riedenie: prvá vrstva 70-75 % vodou; druhá vrstva 35-40 %.

- Pri aplikáciách so striekacími zariadeniami airless závisí riedenie od použitého zariadenia a prevádzkového tlaku.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 7-9 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na použitie na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

FARBENIE

Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou Tónovacieho systému Marcromie.

Produkt je navyše možné farbiť pomocou BRAVOCASA TINTE COLORANTI séria 408P (iba vo svetlých odtieňoch) a pomocou farbív COLORADO séria 548.

Pri používaní rôznych výrobných šarží sa odporúča zmiešať navzájom jednotlivé výrobné šarže, aby sa zabránilo miernym rozdielom v tónovaní.

SKLADOVANIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Stálosť v originálnych, neotvorených obaloch a pri vhodných teplotných podmienkach: 2 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A: matné nátery na steny a stropy v interiéri (gloss

<25@60°) (na báze vody): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

MARCONELLA Obsahuje max.: 30 g/l VOC

Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať

produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia.

MARCONELLA

STENOVÁ PRIEDUŠNÁ VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA PRE INTERIÉRY

kód 4530319

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Stenová, priedušná, vodou riediteľná farba.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy v interiéri, priedušnej, vodou riediteľnej interiérovej farby MARCONELLA kód 4530319, na báze vinylových živíc vo vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².

COLORIFICIO SAN MARCO garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú jej najlepším skúsenostiam, technickým a vedeckým poznatkom; v každom prípade však nepreberá žiadnu zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo jej kontrolu. Odporúča sa vždy si overiť skutočnú vhodnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek predchádzajúci list. Pre ďalšie technické informácie kontaktujte zelené číslo Technickej podpory 800853048.