

ROXIDAN

DEKORATÍVNY KONEČNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY SO ZOXIDOVANÝM EFEKTOM

séria 391

POPIS

ROXIDAN vytvára metalizovanú dekoračnú patinu, ktorá reprodukuje zoxidovaný vzhľad typický pre zostarnuté povrchy vystavené atmosférickým vplyvom.

Akýkoľvek murovaný alebo drevený povrch ošetrený výrobkom ROXIDAN dostane vzhľad živého a materiálneho železa s efektom „ocel Corten“ so zvláštnymi tónalnými odtieňmi a ľúbivými nepravidelnosťami na dotyk.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Možné použitie na:

- Nové a staré omietky na báze vodných spojív.
- Betónové povrchy
- Sadrové a sadrokartónové povrchy
- Staré nátery organické alebo minerálne, zaschnuté, kompaktné a savé, pevné omietky.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné materiály.

Povrch musí byť primerane pripravený podľa postupu v odstavci „PRÍPRAVA PODKLADOV“
Nenanášať na čerstvo nanosené podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh spojiva: Akrylový kopolymér v disperzii.
- Pigmenty a zložky: Kovové pigmenty
- Špecifická hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita v balení UNI 8902: $26\ 000 \pm 4000$ cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Schnutie: (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; nová vrstva sa môže nanášať po 4 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre všetky povrchy:
Preštudujte si technický list výrobku ROXIDAN FONDO kód 3920019 pre prípravu podkladu.

- Presvedčte sa či ROXIDAN FONDO je riadne zaschnutý, až potom prikročte k nanášaniu konečného náteru ROXIDAN.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky na prostredie a podklad:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Nástroje: inoxové hladidlo.
- Počet vrstiev: 2. Je možné aplikovať len jednu vrstvu, ak chcete dosiahnuť zvláštne estetické efekty.
- Riedenie: pripravené na použitie
- Návod na aplikáciu:
- Počkajte aspoň 8 hodín po aplikácii primerane spracovaného výrobku ROXIDAN FONDO.
- ROXIDAN naneste na celý povrch a rozťahnite ho inoxovým hladidlom.
- Povrch okamžite prejdite inoxovým hladidlom a odstráňte prebytky.
- Počkajte 1-2 minúty a úpravu povrchu dokončte inoxovým hladidlom tak, že ho budete používať naplocho

a nástrojom budete vytvárať rotačné pohyby orientované protismerne.

- Po 4 hodinách pristúpte k aplikácii druhej vrstvy a postupujte pritom rovnakým spôsobom.

- Očistenie nástrojov sa musí urobiť pomocou vody okamžite po použití.

- Približná spotreba: 8-10 m²/l jednou vrstvou circa, v závislosti od želaného estetického výsledku. Odporúčame určiť skutočnú spotrebu pomocou predbežnej skúšky na príslušnom povrchu.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v tintometrickej báze Perla (0001), ktorá môže byť použitá aj ako odtieň pripravený na použitie.

Sfarbenie je možné vytvoriť prostredníctvom systému Macromie.

V prípade použitia viacerých výrobkov odporúčame ich zmiešanie, aby sa tak zabránilo drobným odchýlkam vo farebnom tónovaní hotových farieb.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

ROXIDAN obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje označenie popisnou etiketou nebezpečenstva v zmysle platných predpisov. Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny náter pre interiéry zo zoxidovaným efektom.

Aplikácia v interiéroch na podklad, ktorý bol pripravený výrobkom ROXIDAN FONDO výrobku ROXIDAN série 391 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii a kovových pigmentov, v 1-2 vrstvách v závislosti od požadovaného efektu.

Dodávka a prevádzacia príprava materiálu €..... m².

II COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto

ROXIDAN

DEKORATÍVNY KONEČNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY SO ZOXIDOVANÝM EFEKTOM

séria 391

technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.