

UNIMARC SMALTO SETA

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný bez zápachu hladký pre exteriéry a interiéry

séria 300

POPIS

UNIMARC SMALTO SETA je vodou riediteľný produkt so zvýšenou kvalitou, na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii a farebných pigmentov vysokou stálosťou na svetle.

Akrylátové živice, z ktorých je zložený, poskytujú produktu výbornú odolnosť voči atmosférickým činiteľom, zvýšenú odolnosť oči ožltnutiu a dobrú plnosť, rozťažnosť a priľnavosť na rôzne druhy podkladov.

UNIMARC SMALTO SETA je bez zápachu a nehorľavý, preto je obzvlášť vhodný na použitie v málo vetraných interiéroch.

Ako všetky produkty radu UNIMARC aj tento sa vyznačuje jednoduchým nanášaním a extrémne rýchlym schnutím.

UNIMARC SMALTO SETA je určený na konečnú úpravu vynikajúcej kvality pre vonkajšie aj vnútorné povrchy zo železa, pozinkovaného plechu, ľahkých zliatin, dreva, plastických hmôt a vnútorných murovaných plôch.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- podklady z nového dreva alebo už natretého;
- podklady zo železných kovov vhodne pripravené;
- pozinkované povrchy, hliníkové a z ľahkých zliatin;
- povrchy z plastického materiálu (PVC);
- vnútorné murované povrchy.

POZOR na spracovanie dreva bohatého na tanín. Na zníženie tvorby tmavých škvŕn treba použiť základný izolačný náter UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový vo vodnej disperzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l podľa farebného odtieňa
- Odolnosť voči umývaniu UNI 10560: výborná, >10000 cyklov
- Lesk UNI EN ISO 2813: 25-30, uhol snímania 60°
- Viskozita UNI 8902: 2000 ± 300 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie: (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 3 hodiny; schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu:

- Pomocou mechanického alebo ručného očistenia odstrániť odlupujúce sa okuje po valcovaní a každú stopu korózie.
- Odstrániť prípadné slabo držiace vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch.
- Odmastiť podklad s vhodným riedidlom.
- Odstrániť všetky zvyšky prachu a špinu.
- Naniest' na úplne vysušený povrch 2 vrstvy UNIMARC ANTIRUGGINE kód 3310107, v rozpätí najmenej 6 hodín.
- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom, naniest' 2 vrstvy syntetického antikorošného náteru CROMO K70 séria 194.
- Naniest' 2 vrstvy UNIMARC SMALTO SETA:

Pozinkované povrchy, hliníkové a z ľahkých zliatin:

- Odstrániť prípadné stopy oxidov mechanickým alebo ručným očistením.
- Dôkladne odmastiť vhodnými zásaditými roztokmi alebo riedidlom.
- Odstrániť prípadné slabo priľnavé vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.
- Odstrániť každú stopu prachu a pristúpiť k nanášaniu, na úplne suchý povrch, prostriedku UNIMARC ANTIRUGGINE kód 3310107 v zónach, ktoré vykazovali koróziu.
- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom naniest' ako základ 2 vrstvy jednozložkového náteru PRIMER kód 1630307.
- Naniest' 2 vrstvy UNIMARC SMALTO SETA:

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Obrúsiť povrch na jeho jemné zdrsnenie.
- Odmastiť s Odmastiť podklad s vhodným riedidlom a očistiť podklad.
- Na očistený a suchý povrch naniest' 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335.
- Po najmenej 6 hodinách naniest' 2 vrstvy produktu UNIMARC SMALTO SETA.

Omietkové plochy:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstavajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsniť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Odmastiť podklad s vhodným riedidlom.
- Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Na očistený a suchý povrch naniest' 2 vrstvy základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335, v časovom intervale najmenej 6 hodín, alebo základného matného náteru MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Pristúpiť k nanieseniu 2 vrstiev prostriedku UNIMARC SMALTO SETA.

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- Pri výskyte plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnať nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110; obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom.
- Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160, s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150, podľa typológie podkladu.
- Na očistený a suchý povrch naniest' jednu vrstvu

UNIMARC SMALTO SETA

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný bez zápachu hladký pre exteriéry a interiéry

séria 300

IDROFIS 4700006 - nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo spevňovací prostriedok mikronizovaný bez rozpúšťadla ATOMO 8840001. Na sadrokartón nanášať špecifický izolátor PREPARA 4710019 - pigmentový izolátor. Pri malých hrúbkach starých temperových farieb alebo na prach rozpadnutých náterov naniesť jednu vrstvu nástenného izolačného spevňujúceho prostriedku s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111, alebo mikronizovaného spevňovacieho prostriedku bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Prístupíť k nanášaniu produktu UNIMARC SMALTO SETA.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nástroje: štetec, valček a striekanie.

- Pri náteroch štetcom a valčekom sa produkt používa taký aký je alebo riedený na maximálne 5% vodou.

- Pri nanášaní striekaním sa riedi vodou na 15%.

- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.

- Orientačná výdatnosť: 6-7 m²/l na 2 vrstvy čo zodpovedá 40 mikrónom hrúbky po vyschnutí.

- Očistenie nástroja sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO série 548. V prípade používania rôznych.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. B: nátery na vnútorné steny a stropy (gloss >=25@60°) (základ voda): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

Kat. D: nátery pre konečnú úpravu a pre vnútorné / vonkajšie obklady z dreva a kovu (základ voda): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC SETA obsahuje max: 100 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať

na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítk. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný hladký pre exteriéry a interiéry.

Použitie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľného hladkého laku bez zápachu UNIMARC SMALTO SETA série 300, na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii a farebných pigmentov s vysokou stálosťou na svetle, v najmenej dvoch vrstvách s minimálnou spotrebou 140 ml/m².

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.